



## FICHA TÉCNICA

Sistema   Producto Sistema		IMPRETON
		Rev agosto 2015
<b>Descripción</b>		Piso de hormigón impreso con color realizado in situ.
<b>Ventajas y Posibilidades</b>		Losa monolítica realizada in-situ, evita los desprendimientos de pisos. Rápida ejecución. No precisa contrapiso, se puede hacer sobre la tosca. Apto para alto Tránsito: Vehicular y peatonal. Gran variedad de texturas y colores. Sin limitantes en las formas. Bajo mantenimiento.
<b>Características básicas</b>	<b>Espesor</b>	5 cm para pisos sobre contrapisos o losas, ya sea para tránsito peatonal o vehicular. 8 cm para pisos sobre tosca y tránsito peatonal. 12 a 15 cm para pisos sobre tosca y tránsito vehicular
	<b>Usos</b>	Pisos y escaleras
	<b>Superficies a revestir</b>	Interiores y exteriores. Idea para espacios públicos
	<b>Colores</b>	34 colores - Carta EDFAN
<b>Aplicación</b>	<b>Composición del Sistema</b>	Hormigón, Endurecedor con color, Desmoldante, Sellador Acrílico
	<b>Soporte</b>	Tosca, Losa o Contrapiso



	<b>Preparación de soporte</b>	Tosca: Nivelar y compactar según especificaciones técnicas. Tener en cuenta las pendientes. Losa o contrapiso: nivelar en forma constante. Ejecutar las pendientes.
	<b>Mezclado y herramientas</b>	Herramientas: Llanas de mano, Fratachos de mano, Llana de pértiga, fratacho de pértiga, moldes, pisón, pulverizador de agua, rodillos, bordeadora de mano, bordeadora de pértiga, mantas de textura, encofrados, regla de corte.
	<b>Proporción de mezcla</b>	N/A
	<b>Modo de aplicación</b>	Colocar el encofrado de cierre y las reglas guías dentro de los paños. Colocar plástico fino sobre la superficie a aplicar. Volver el hormigón y esparcir sobre la superficie. Cortar el hormigón sobrante para nivelar. Pasar fratacho de pértiga y aplicar endurecedor con color (dos manos). Pasar la bordeadora de mano y pértiga en los bordes. Aplicar Desmoldante sobre el endurecedor en capa fina. Colocar la manta de textura en todos los bordes. Colocar los moldes sobre la superficie y golpear los mismos para transferir la textura de los moldes al hormigón. Pasados los 28 días lavar con agua a presión y cepillo. Dejar secar y aplicar 2 manos de sellador acrílico.
	<b>Limpieza de herramientas</b>	Utilizar agua para limpiar las herramientas de trabajo con el hormigón. Utilizar disolvente para lavar las herramientas utilizadas para sellar.



de BS Construcciones  
 Av. Combatientes de Malvinas 3579 CABA Argentina  
 Tel: +5411 4523 7363  
 edfan@edfan.com - www.grupoedfan.com

de EDFAN Europa SL  
 A. Icaria 134 local 08005 BCN España  
 Tel: +34.93.320.90.92  
 europa@edfan.com - www.grupoedfan.com

	<b>Condiciones de aplicación</b>	Sin previsión de lluvias, heladas o rocío nocturno.
	<b>Temperatura de soporte</b>	Mínima 10 grados y máximo 30 grados.
	<b>Temperatura ambiente</b>	Mínima 5 grados máxima 30 grados
	<b>Humedad del Soporte</b>	N/A
	<b>Consumo m2</b>	Endurecedor de 3 a 5 kg/m2. Desmoldante 300 grs/m2. Sellador 0,3 lts/m2
<b>Mantenimiento</b>		Limpieza con agua a presión y cepilladora con cepillos de cerda. Aplicar sellador acrílico cada 18 meses.
<b>Características Técnicas</b>	<b>Secado Al tacto</b>	N/A
	<b>Secado al tránsito</b>	24 hs
	<b>Tiempo de recapado</b>	N/A
	<b>Cantidad de capas</b>	N/A
	<b>Curado total</b>	28 días
	<b>Adherencia</b>	N/A
	<b>Abrasión</b>	Desgaste de Dorry 0,6 mm
	<b>Dureza Superficial</b>	S/D
	<b>Absorción de agua</b>	S/D



de BS Construcciones  
Av. Combatientes de Malvinas 3579 CABA Argentina  
Tel: +5411 4523 7363  
edfan@edfan.com - www.grupoedfan.com

de EDFAN Europa SL  
A. Icaria 134 local 08005 BCN España  
Tel: +34.93.320.90.92  
europa@edfan.com - www.grupoedfan.com

	<b>Impacto</b>	S/D
	<b>Resistencia al deslizamiento</b>	S/D
	<b>Resistencia al rayado</b>	S/D
	<b>Tipo</b>	Sólido
	<b>Densidad</b>	2.500 kg/m <sup>3</sup>
	<b>Contenido de sólidos</b>	N/A
	<b>Pot Life a 25 grados (min)</b>	N/A
	<b>VOC</b>	S/D
	<b>Resistencia al Fuego</b>	S/D
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>		En lugar seco y fresco. Mantener los envases originales cerrados.
<b>Vida Útil</b>		6 meses de todos los materiales.
<b>Presentaciones</b>		Endurecedor 27,2 kg. Desmoldante 9,1 kg. Sellador Acrílico 20 ltrs.
<b>Seguridad e Higiene</b>		No verter en drenajes - Usar elementos absorbentes para los derrames - No verter en canales ríos o lagos - No ingerir - No exponer al contacto con la piel ni ojos - Aplicar en ambientes ventilados



de BS Construcciones  
Av. Combatientes de Malvinas 3579 CABA Argentina  
Tel: +5411 4523 7363  
edfan@edfan.com - www.grupoedfan.com

de EDFAN Europa SL  
A. Icaria 134 local 08005 BCN España  
Tel: +34.93.320.90.92  
europa@edfan.com - www.grupoedfan.com

<b>Protección personal</b>		Usar todos los elementos de seguridad, como ser: Anteojos, guantes de nitrilo, ropa de trabajo adecuada - Máscara para gases - Respetar normas vigentes de seguridad e higiene.
<b>Nota legal</b>		Los datos y recomendaciones del presente documento son brindados por EDFAN de buena fe y con las experiencias y datos obtenidas hasta el momento. En ningún caso EDFAN es responsable del uso de la presente información. EDFAN podrá cambiar los datos e informaciones del presente documento sin previo aviso así como las propiedades y usos del producto o sistema descrito.